

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Surlyn 9020

Surlyn 离子聚合物 · DuPont · USA

牌号	Surlyn 9020
类目	Surlyn 离子聚合物
厂家	DuPont
产地	USA
关键参数	MFI 1 / 密度 0.96 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.96	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	1	g/10min
拉伸强度	35	MPa
热变形温度	92	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	No	

主要应用

高尔夫球 · 抗冲击外壳 · 运动器材

简介

DuPont Surlyn 9020 · Zn²⁺ 高韧性离聚物, 高尔夫球与抗冲击外壳。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn